

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-302781

(43)公開日 平成4年(1992)10月26日

(51)Int.Cl. <sup>9</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
F 1 6 K 3/314	A	8811-3H		
11/06	B	7718-3H		
25/00		8811-3H		

審査請求 未請求 請求項の数4 (全 12 頁)

(21)出願番号 特願平3-133750

(22)出願日 平成3年(1991)3月29日

(71)出願人 591122130

柄窪 滋夫

神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目11番12号

(71)出願人 591122141

株式会社山縣製作所

東京都港区虎ノ門1丁目23番10号

(72)発明者 柄窪 滋夫

神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目11番12号


(74)代理人 弁理士 桜井 守

(54)【発明の名称】 湯、水の開閉弁

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 潤滑剤を塗布することなしに、湯、水の単独栓開閉弁、または湯、水の混合栓開閉弁における弁開閉のための摺動操作を容易に行うことにある。

【構成】 開閉弁における開閉用可動部材の摺動面27と開閉用固定部材の摺動案内面2aとの何れか一方または双方に、黒鉛系材料、炭素系材料の表層を設け、開閉用可動部材を摺動することにより、黒鉛系微粉および/または炭素系微粒子を劈開または剥離させ、それらの黒鉛系微粉および/または炭素系微粒子により水の薄膜形成を促進すると共に、その形成される薄膜を開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との間にその摺動面と摺動案内面とが真空密着しないように介在させたものである。



BEST AVAILABLE COPY

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との何れか一方または双方に黒鉛系材料からなる表層を形成し、開閉用可動部材を摺動することによって、その表層から黒鉛系微粉を劈開させ、黒鉛系微粉によって水の薄膜の形成を促進させ、黒鉛系劈開粉と水との薄膜を開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、開閉用可動部材の摺動を容易ならしめたことを特徴とする湯、水の開閉弁。

【請求項2】 開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との何れか一方または双方に炭素系材料からなる表層を形成し、開閉用可動部材を摺動することによって、その表層から炭素系微粒子を析出させ、炭素系微粒子により水の薄膜の形成を促進させ、炭素系微粒子と水との薄膜を開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、開閉用可動部材の摺動を容易ならしめたことを特徴とする湯、水の開閉弁。

【請求項3】 開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との何れか一方または双方に炭素系材料、黒鉛系材料による表層を形成し、開閉用可動部材を摺動することによってその表層から黒鉛系微粉を劈開させ、黒鉛系微粉によって、水の薄膜の形成を促進させ、黒鉛系劈開粉と水との薄膜を開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、開閉用可動部材の摺動を容易ならしめたことを特徴とする湯、水の開閉弁。

【請求項4】 開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との何れか一方または双方に炭素系材料、黒鉛系材料による表層を形成し、開閉用可動部材を摺動することによって、その表層から黒鉛系微粉と炭素系微粒子を劈開、析出させ、それらの材料により水の薄膜の形成を促進させ、それらの材料と水との薄膜を開閉用可動部材の摺動面と開閉用固定部材の摺動案内面との間に真空密着しないように介在させて、開閉用部材の摺動を容易にしたことを特徴とする湯、水の開閉弁。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、通常、湯と水の混合栓あるいは湯、水の単独栓に使用するものである。さらに詳しくは、湯、水の吐水、止水、さらには湯、水を混合するための湯、水の混合栓用開閉弁、さらにまた、湯、水を別々に開閉する湯、水の単独栓用開閉弁に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術および解決すべき課題】 従来のセラミックス弁により構成されたシングルハンドル型湯、水混合用開閉弁、湯または水の単独開閉弁では、いずれも平滑な摺動案内面に開口する湯、水の流入口側を固定して、調

整側を可動とし、混合弁では湯、水の開度を可逆的に制御することにより温度の調整を行い、量の調整は湯、水の比率を保ちつつ、別の動きにより量の調整を行うようにしている。単独開閉弁では、湯、水の開閉用弁が独立している。

【0003】 シングルハンドル型湯、水混合用開閉弁の内、シリンダー型混合開閉弁では円筒状の弁体をその軸線方向に移動させることにより、流入口の開閉操作を行い、円筒状の弁体を回転もしくは、前後させることにより、湯、水の流入口における開度を可逆的に調整して、湯、水の混合量の調整操作を行っている。また、ディスク型混合用開閉弁では、二枚の円板状ディスクにおける流入側ディスクを固定し、調節側ディスクを摺動自在として、平面状での摺動により、湯、水の吐水、止水、さらに混合を行っている。さらに、ディスク型での単独弁では、通常、湯、水の流入の開口を貫通させて、回転により、開口比を変化させ、量と開閉操作を行っている。いずれの弁においても、弁自体は高硬度の平滑な摺動面を有するニューセラミックスを使用し、損耗、劣化の防止を計っているが、摺動面に塗布する潤滑剤の保持が困難であることから、初期操作性の維持については、問題が残る欠点を有している。

【0004】 通常、損耗、劣化の防止や良好な操作性の長期維持のためには、シリコングリス等の潤滑剤を塗布し、時により、潤滑剤収容室を設け、必要量の潤滑剤を確保し順次供給するように工夫がされているが、潤滑剤収容室に混入して来る水滴が時間の経過と共に潤滑剤の表面に水の膜、水の層を形成し、潤滑剤の表面は活性を失い、摺動面へ粘着しつつ供給する機能を停止し、時には、潤滑剤収容室内の90%以上の潤滑剤が残留したまま、潤滑の機能を失うことがあった。

【0005】 本発明者は、これらの従来装置に於ける欠点を除去することを目的として、シリンダー内に配設された湯、水、それぞれの流入口を設けた平滑な摺動案内板と、湯、水、それぞれの摺動案内板の間に挟まれる開閉弁の平滑な摺動面による平滑面どうしの面シールとしてニューセラミックなどの高硬度の材料の使用を可能にした混合用単シリンダー型湯、水混合用開閉弁を提案し、さらに、潤滑剤の供給の手段についても改善することを提案した。

【0006】 即ち、開閉弁の開閉用摺動面に潤滑剤出口を開口する潤滑剤タンクを設けることにより、開閉弁の開閉用摺動面に対して必要な潤滑剤を潤滑剤タンクの一側に可動蓋を摺動自在に嵌合すると共に、その可動蓋を弁本体内部における湯、水などの水圧により加圧するようにし、潤滑剤を直接供給することが出来るので、開閉弁の開閉を常に容易にできる潤滑剤タンクを有する湯、水混合用開閉弁を提案した。

【0007】 その構成に際し、摺動抵抗の最小化を計るために、摺動案内板と外圧遮断円筒とのシールパッキン

の締め代の最小化を計ると共に、外圧遮断円筒により、摺動面への給水、給湯圧力を排除し、さらには、真空密着による操作荷重上昇の防止と、ザラツキ感の最小化を念頭に入れ、無潤滑弁の構成をも合わせて実現しようとしたのであるが、真空密着の防止のため、面粗度を下げれば、操作時のザラツキ感が生じると共に、早期摩耗による鏡面化の進行が真空密着を促進させ、著しく操作荷重を上昇させる問題を残した。

#### 【0008】

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は、これらの欠点を除去、改善し、無潤滑での弁体の構成を可能にすることを提案をするものであって、平滑な固定側セラミックス摺動案内板の摺動案内面と平滑な可動側セラミックス弁の摺動面との何れか一方または双方に炭素系材料からなる層と黒鉛系材料の薄膜からなる表層を形成し、可動側セラミックス弁を摺動することによって、その表層から黒鉛系微粉を剥離させ、黒鉛微粉により水の薄膜の形成を促進させ、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、この薄膜を潤滑皮膜とし、特に潤滑剤を塗布することなく、常に可動側セラミックス弁の摺動を容易ならしめることが出来る耐用命数の著しく長い、湯、水混合用開閉弁また湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

【0009】さらに、本発明は、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面との何れか一方または双方に炭素系材料からなる層と黒鉛系材料の薄膜からなる表層を形成し、可動側セラミックス弁を摺動することによって、黒鉛系微粉と炭素系微粒子を剥離、剥離させ、両材質により水の薄膜の形成を促進させることにより、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、この薄膜を潤滑皮膜とし、特に潤滑剤を塗布することなく、常に可動側セラミックス弁の摺動を容易ならしめることが出来る耐用命数の著しく長い、湯、水混合用開閉弁また湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

【0010】さらに本発明は、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面との何れか一方または双方に黒鉛系材料による薄膜を形成し、可動側セラミックス弁を摺動することによって、黒鉛系微粉を剥離させ、黒鉛系微粉によって、水の薄膜の形成を促進させ、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、水と黒鉛微粉の入り混じった薄膜を潤滑皮膜とし、特に潤滑剤を塗布することなく、常に可動側セラミックス弁の摺動を容易ならしめることが出来る耐用命数の著しく長い、湯、水混合用開閉弁また湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

【0011】さらに、本発明は、固定側セラミックス摺

動案内板の平滑な摺動案内面及び／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面を炭素系材料で形成することにより、それらの摺動摩擦により剥離した炭素系微粒子と水との薄膜を固定側セラミックス摺動案内板の摺動案内面と可動側セラミックス弁の摺動面との間に介在して、真空密着を防止し、特に潤滑剤を塗布することなく、常に容易に摺動操作が出来る耐用命数の著しく長い、湯、水混合用開閉弁また、湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

10 【0012】さらにまた、本発明は、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面及び／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面を炭素系材料と黒鉛系材料で形成し、炭素系材料と黒鉛系材料のぬれ性を利用して、両面間に水の薄膜を形成させ、両面の直接の接触を防止し、水の薄膜自身を潤滑皮膜とし、特に、潤滑剤を塗布することなく、常に容易に摺動操作が出来る耐用命数の著しく長い、湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

20 【0013】さらにまた、本発明は、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面及び／または可動側セラミックス弁の平滑な両面を炭素系材料と黒鉛系材料で形成することにより、潤滑剤の使用を排除することが出来るので、潤滑剤を飲食する恐れを防止出来る湯、水混合開閉弁、また、湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

30 【0014】さらにまた、本発明は、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面及び／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面を炭素系材料と黒鉛系材料で形成することにより、摺動操作に際して、摩擦係数を引き下げることが出来る、ザラツキ感をなくすることが出来る湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

40 【0015】さらにまた、本発明は、固定側セラミックスガイドの平滑な摺動案内面及び／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面に鏡面の仕上げ加工を施し、炭素系材料と黒鉛系材料をスパッタリングすることにより、容易に元の面粗度に近似の平滑な摺動案内面、摺動面を得ることが出来る、改めて、鏡面研磨加工を施す必要をなくすることが出来る湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独用開閉弁を提供するものである。

#### 【0016】

【実施例】次に、本発明を図示実施例に従って説明する。

【0017】まず、ディスク型混合開閉弁についての実施例を説明すれば、図1～5に示す実施例において、

(1)はニューセラミックスなどで形成される固定側下部ディスクであって、その表面は平滑に鏡面の仕上げ研磨された後、スパッタリング加工により炭素系材質と黒鉛系材質の皮膜を形成した摺動案内面(2a)を有し、湯流出口(3b)、水流出口(4b)および混合水入口

(5 a)を開口し、それぞれの開口部には段凹部(6)が設けられている。固定側下部ディスク(1)の裏面には、摺動面案内めん(2 a)に開口する湯流出口(3 b)、水流出口(4 b)および混合水入口(5 a)に対応する湯流入口(3 a)、水流入口(4 a)および混合水出口(5 b)を開口し、それぞれを取り巻くようにパッキン挿入凹部(8)(9)を形成している。また、混合水出口(5 b)には段部(6)が設けられている。(10)はニューセラミックスなどで形成される可動側上部ディスクであって、その表面は平滑に鏡面仕上げ加工された後、スバタリング加工により、炭素系材料と黒鉛系材料による皮膜を形成した摺動面(2 a)を有し、固定側下部ディスク(1)における湯流出口(3 b)、水流出口(4 b)からの湯、水を適宜の比率により供給を受けて混合し、固定側下部ディスク(1)の混合水入口(5 a)へ導く混合室(11)を設置している。固定側下部ディスク(1)の摺動案内面(2 a)および可動側上部ディスク(10)の摺動面(2 b)に対するスバタリングでの炭素系材料と黒鉛系材料の皮膜形成に代え、アルミナと炭素、炭化けい素と炭素などの複合材に黒鉛系材料と炭素系材料の配合を出来るだけ多めに焼成したものなどによって成形してもよい。

【0018】図5における符号(12)はシールパッキン本体であって、金属、樹脂、硬質のゴムなどで成形、加工され、上部にOリング状の固定側下部ディスクシール(13)を、下部には、Oリング状の水栓本体シール(14)を設置し、弁ケース(15)を介して、パッキン挿入凹部(8)に嵌込まれる。混合水出口(5 b)でのパッキン挿入凹部(9)も同様な構成となっている。

【0019】従来提案されているシールパッキンでの水密方法は、可動側下部ディスク(1)の接触面と水栓本体との接触面とをシールパッキン本体(12)に類似の形状のものを、ゴムで一体成形し必要な耐圧を上下の締め代により得る方法を取っていたため、水密性を高めれば高めるほど、固定側下部ディスク(1)の摺動案内面(2 a)と可動側上部ディスク(10)の摺動面(2 b)に掛かる面圧は大きくなる欠点があったが、固定側下部ディスクシール(13)は、これらの摺動案内面(2 a)、摺動面(2 b)への計画された極く僅かな締め代にとどめ、パッキン挿入凹部(8)の外周壁面側に十分な耐圧に対する締め代を確保し、また、水栓本体シール(14)は大きな締め代によっても、その締め代のすべてを弁ケース(15)で受け、摺動案内面(2 a)、摺動面(2 b)の面圧上昇を最小化することが可能となった。

【0020】図6～7に示す実施例は可動側上部ディスク(10)が1軸によってのみ回転する場合を示すものであって、さきの実施例と同様、(1)はニューセラミックスなどによって作られた固定側下部ディスクであつ

て、平滑に鏡面の仕上げ研磨した後、スバタリング加工による炭素系材料と黒鉛系材料での皮膜を形成した摺動案内面(2 a)を有し、湯流出口(3 b)、水流出口(4 b)および混合水入口(5 a)を開口し固定側下部ディスク(1)の側面に開口する湯流入口(3 a)、水流入口(4 a)および混合水出口(5 b)に連通し、それぞれの開口部には外側面パッキン(16)(16)が設置され、水栓本体の内側面に圧着するようになっている。(10)はニューセラミックスなどによって作られた可動側上部ディスクであって、平滑な鏡面に仕上げ研磨された後、スバタリング加工により炭素系材料と黒鉛系材料との皮膜を形成した摺動面(2 a)を有し、固定側下部ディスク(1)における湯流出口(3 b)、水流出口(4 b)からの湯、水を適宜の比率により供給を受けて混合し、混合水入口(5 a)へ導く混合室(11)を設置している。

【0021】図8において、固定側下部ディスク(1)の底部に設けられたパッキン挿入凹部(8)に設置されるシールパッキン本体(12)には、固定側下部ディスクシール(13)と水栓本体シール(14)とが設けられており、その水栓本体シール(14)は、水栓本体側のパッキン挿入凹部(8)と同様に加工された凹部に嵌合圧入される。固定側下部ディスク(1)における側面に開口した湯流入口(3 a)および水流入口(4 a)からの湯、水に圧力は、可動側上部ディスクが(10)が密閉されているので、湯流出口(3 a)、水流出口(4 b)の開口の面積分の圧力が反力となって、固定側下部ディスク(1)を押し下げる力となり、固定側下部ディスク(1)と可動側上部ディスク(10)と分離する働きともなり、水密の維持が出来なくなる。そこで、この反力を相殺するために、湯流出口(3 b)、水流出口(4 b)の開口面積よりも若干大きく底部に開口するが、これは、固定側下部ディスクシール(13)水栓本体シール(14)の計画された最小の締め代と共に、固定側下部ディスク(1)、可動側上部ディスク(10)が分離せず、水密を維持出来る最低限の面圧を確保するためのものである。

【0022】図9は、シリンダー型の実施例であり、(17)はシリンダーであって、混合栓本体内部に設置されるものであり、真鍮、ステンレスなどの金属あるいは、ナイロン、ポリサルホンなどの合成樹脂により円筒状に成形されている。この円筒状のシリンダー(17)は一体成形することも出来るが、2つ割りにして成形して、これを組み合わせるようにしてもよい。(18)は外圧遮断円筒であって、外周に樹脂、ゴムなどを一体成形すると共に溝(19)(19)を設置しているが、全部を金属、樹脂などで一体成形することも可能であり、シリンダー(17)の外周に嵌込まれて固定され、湯、水、それぞれの流入口を開口する共に、その円周外側部に湯、水を水密するために、Oリング(20)(2

0)とタスキ掛けの湯水分離Ｏ－リング(21)を配設している。その締め代は如何に大きくしても、また、湯、水の圧力が如何に大きくても、外圧遮断円筒(18)により、シリンダー(17)内部に設けた弁の作動には、影響を及ぼさない構造としている。(22)(22)は湯、水それぞれの摺動案内板であって、シリンダー(17)の内側に互に相対向して設けられており、これら摺動案内板(22)(22)には鏡面研磨された平滑な摺動案内面(2b)が軸線方向に設けてあって、外圧遮断円筒(18)の湯、水の流入口に対応する湯流入口(23)、水流入口(24)を開口している。この湯流入口(23)と水流入口(24)を有する摺動案内板(22)(22)あるいは、湯流入口(23)と水流入口(24)とは、必ずしも正確には対向させることなく、適宜の対向角度を持ったり、軸線方向にずれを持ったりすることもある。そして、摺動案内板(22)(22)の表面を形成する平滑な摺動案内面は、その表面を含む摺動案内板(22)(22)の全部をアルミナと炭素、炭化けい素と炭素などの複合材により構成し、鏡面研磨して組み合わせることも出来るし、アルミナなどの安価な母材を鏡面仕上げの研磨をした後、スパッタリング加工することにより、炭素系材料および／または黒鉛系材料による皮膜を付け、組み合わせることも出来る。

(25)(25)は軟質の水密用Ｏ－リングであって、湯流入口(23)、水流入口(24)を囲む、溝部に配設され、わずかな締め代をもって外圧遮断円筒(18)の内面に接し、炭素系材料および／または黒鉛系材料により形成される摺動案内面と開閉弁(30)の摺動面(27)との面圧を最小のものとしている。(28)は湯、水の流出口であって、円筒型のシリンダー(17)に対し、湯、水の流入口(23)(23)とは、軸線方向に位置をずらして開口している。シリンダー(17)内に供給される、湯、水、さらには、それらの混合水を吐出するためのものである。(29)はホルダーであって、シリンダー(17)を一体固定する。時には、このホルダー(29)とシリンダー(17)とを樹脂により一体に成形をすることも可能である。

【0023】さらに、図において符号(30)はニューセラミックスなどで成形した開閉弁であって、シリンダー(17)の開口(31)に掛止した摺動案内板(22)(22)に設けた湯流入口(23)および水流入口(24)を開閉するものであり、摺動案内板(22)(22)の内側に設けた平滑な摺動案内面(26)(26)に対向する平滑な摺動面(27)(27)を有する角柱状の一体もしくは、上下2分割の筒体として形成されており、それらの摺動面(27)(27)は、鏡面に仕上げ研磨をした後、スパッタリング加工により、炭素系材料と黒鉛系材料による皮膜を形成しているが、全体をアルミナと炭素、炭化けい素と炭素などの複合材で全部を成形、研磨仕上げをしてもよい。この摺動面(2

7)(27)には、摺動案内板(22)(22)に設けられた湯流入口(23)および水流入口(24)にそれぞれ対応する開閉用湯流入口(32)および開閉用水流入口(33)を開口している。(34)は混合弁であって、開閉弁(30)の両側に開口する開閉用湯流入口(32)、開閉用水流入口(33)に対応する混合切り欠き(35)を有し、軸線方向に位置をずらして、作動軸(36)との接合部を貫通するように、混合水流出口(37)(37)を開口している。また、混合弁(34)の一侧は開放となっており、時により、混合水流出口(37)、シリンダー(17)側の流出口(28)によらず、混合水を後端より流出させることも出来る。さらにまた、混合弁(34)を作動軸(36)に接合するに際し、開閉弁(30)をスラストワッシャー(38)(38)挟み込み、開閉弁(30)を混合弁(34)と回転自在に嵌合するが、開閉弁(30)の内側と混合弁(34)の外周が隙間なく密着し、適度の回転抵抗を生じさせ、さらに重要なこととして、湯または水の単独吐出に際し、もう一方が隙間より混入することを防止出来るように混合切り欠き(35)の上部を越えたスリット(39)を入れ、パイプ材から成形した混合弁(34)の残留応力により、外側に開き加減にして開閉弁(30)の内筒壁面に常時の接触を計るようにするとよい。ニューセラミックスで作られている開閉弁(30)の内筒側と接する混合弁(34)の外周には、摩耗を防ぐために、摺動案内板(22)また開閉弁(30)と同じように、スパッタリングによる炭素系材料および／または黒鉛系材料による皮膜を形成することが望ましい。(40)は潤滑シールであって、2ヶ所のＯ－リング状突起間に凹部を有し、長期耐用に供する潤滑剤を蓄積し、更にシリンダー(17)における給水、給湯の圧力を封じ、且つ、駆動軸の保持、摺動を行うものである。

【0024】この実施例の作動を説明すれば、まず、作動軸(36)を押し下げると、混合弁(34)を内蔵する開閉弁(30)が一体となって押し下げられ、摺動案内板(22)(22)の湯、水の流入口(23)(24)に対応する開閉弁(30)におけるそれぞれの開閉用湯、水流入口(32)(33)が開口し、量の調整が出来る。また、作動軸を回転すると、混合弁(34)の混合切り欠き(35)が開閉弁(30)におけるそれぞれの開閉用湯、水流入口(32)(33)を可逆的に調整して温度を決定する。

【0025】図10には、図9に示す実施例における混合弁(34)の外側にＯ－リング(41)を設けた場合を示している。このＯ－リング(41)は、開閉弁(30)の湯流入口(23)、水流入口(24)の外周を囲うように配設されており、混合弁(34)の摩耗を防止すると共に、湯または水を単独に吐水する場合に相手側の水または湯が混入するのを防止するのに役に立っている。

【0026】図11に示すものは、サーモスタット・エレメント(42)を内蔵したシリンダー型混合開閉弁を示している。即ち、開閉弁(30)における開閉用湯流入口(32)と開閉用水流入口(33)とを軸線方向に傾斜させて開口し、混合弁(34)に対向させてある。

(43)は作動缶であって、開閉弁(30)を包み込むように固定し、作動軸(36)のネジ(44)部を回動自在に保持するものであり、そのネジ(44)にはネジ・スライダ(45)が設けられ、このネジ・スライダ(45)と混合弁(34)との間にサーモスタット・エレメント(42)が配設され混合弁(34)の後部にはスプリング(46)が設けてある。

【0027】この実施例の作動を説明すれば、作動軸(36)の端末部に設けられたレバーによって作動軸(36)を押し下げると、作動缶(43)は内蔵する全ての構成と一体となって押し下げられ、摺動案内板(22)(22)の湯、水流入口(23)(24)に対応する開閉弁(30)におけるそれぞれの開閉用湯、水流入口(32)(33)が開口する。次いで、作動軸(36)を回動すれば、内側に設けてあるネジ(44)が回動し、これに螺合するネジ・スライダ(45)を上下に移動することになり、サーモスタット・エレメント(42)さらには混合弁(34)が連動して移動し、開閉用湯、水流入口(32)(33)の開度を可逆的に調節開口して湯、水それぞれの流入比が決定され、所期の温度を得ることが出来る。そして、サーモスタット・エレメント(42)は、使用中における湯、水混合液の温度変化に対応し、湯、水混合液の温度が設定した温度と相違する時にはサーモスタット・エレメント(42)が伸縮して混合弁(34)の位置を移動させ、開閉用湯、水流入口(32)(33)の開度を可逆的に調整して

湯、水混合液を設定温度に戻すことが出来るようになっている。

【0028】図12～14は、ディスク型単独用開閉弁であって、固定側下部ディスク(1)の表面には摺動案内面(2a)を有し、湯、水流入口(47)を開口している。湯、水の流入口(47)は固定側下部ディスク(1)の側面に開口した側面流入口(48)に連通している。また、固定側下部ディスク(1)の下面にはシールパッキン本体(12)が設けられており、これも湯、水流入口(48)に連通している。可動側上部ディスク(10)の表面には摺動面(2b)を有し、湯、水流出口(49)を開口している。これら、固定側下部ディスク(1)と可動側上部ディスク(10)とを摺動案内面(2a)と摺動面(2b)とを重ね合せて弁ケース(16)に収納されている。作動軸(50)を介して可動側上部ディスク(10)を回動させて、可動側上部ディスク(10)の湯、水流出口(49)を固定側下部ディスク(1)の湯、水流入口(47)に合せ、または傾斜させることによって、湯、水を流出し、またはそれを停止させることが出来る。

【0029】

【実験例】次ぎに炭素系材料および／または黒鉛系材料による皮膜の効果について、潤滑剤を全く塗布しない通常のアルミナセラミックスの摺動面との比較試験の結果に基づいて述べる。図15～17に示す単独用開閉弁を同一構造の基に、炭素系材料と黒鉛系材料をスパッタリングしたものと、していないものを作り、それらを通常の水道に取り付けた同一条件によって得ることが出来たトルク値について見た。その結果を表1～2に示す。

【0030】

【表1】

表面に黒鉛系材料、炭素系材料による皮膜を設けた  
場合におけるトルクの変化

停止後即の 測定トルク	700 g・cm	900	850	1050	1050	1250	1300	650	750
サイクル ×1000	開始時	0.21	10.5	21.0	31.5	46.2	52.5	63.0	73.5
洗浄後の 真空密着 時トルク						2000			

停止後即の 測定トルク	1000 g・cm	1000	1100	1400	1500	1100	1300	950	950
サイクル ×1000	84.0	94.5	105.0	136.5	139.6	149.1	189.0	189.1	192.2
洗浄後の 真空密着 時トルク				2300			4000		

停止後即の 測定トルク	1100 g・cm	1300	1000	1000	1200	1200	1000	1000	1200
サイクル ×1000	250.0	283.5	283.6	302.4	315.0	336.0	386.4	440.0	505.0
洗浄後の 真空密着 時トルク		4000				1800	3000	1300	4000 以上

【0031】

【表2】

表面に皮膜を設けていないアルミナセラミックスの場合  
におけるトルクの変化

停止後即の 測定トルク	1200 g・cm	1700	1800	2400	2200	2000	2000	1300	2800
サイクル ×1000	開始時	0.28	10.0	26.5	42.0	52.5	59.3	74.5	86.0
1 分後測定 3 分後測定 15時間後 60時間後	1500 g・cm		2000	2800 3800	3200 4000 4200	2800 3000 3600	2700 2700 4000	2200 3500 4000	3800 3800 4000

【0032】 先ず、初期において炭素系材料と黒鉛系材料による皮膜のものが、700 g・cmであったのに対し、アルミナセラミックスのものは1500 g・cmであって、当初よりおよそ2倍の差が生じ、且つ、炭素系材料と黒鉛系材料による皮膜のものでは、60万サイクルを越え、作動軸のOリングが摩滅し、トルク測定時にシャフト自身の倒れを生じ、測定が出来なくなるまで、最高で1400 g・cmになったに過ぎない。一方、通常のアルミナセラミックスでの当初の1500 g・cmの荷重は、1万サイクルにして1800 g・cm、3万サイクルを経過する前に2000 g・cmを越してしまっ

20

30

40

50

たが、下限については、不具合となりにくいし、上限350 g・cmの変化程度では、問題の発生とはならない。しかし、この間、トルクの測定後、分解して摺動案内面および摺動面を清浄にし、乾燥させた後、空气中で摺り合わせると、指では動かなくなる程の真空密着現象を呈する。水栓本体に戻して測定すると、そのトルクは上限4000 g・cmに至り、この面積での真空密着の想定最高値に至る。しかし、いずれの場合にも、数分、サイクルにして100回前後の運転で、トルクは正常の値に戻ることを確認した。更に、通常のアルミナセラミックスの場合と異なり、閉栓状態でいくら時間を経過しても、トルクの変動は殆どないことも判明した。つまり、分解せずそのまま使用し続ける限り、時間の経過に関係なく、トルクの上昇はないことになる。つまり、炭素系材料と黒鉛系材料で摺動案内面、摺動面を形成した開閉弁では、実際の使用条件にあっては、真空密着現象は発生していないことが理解出来る。

【0033】 従来のニューセラミックスを使用した類似の混合用開閉弁では、真空密着を防ぐためにシリコン・グリスなどの潤滑剤を欠かすことは出来ないが、使用時間の経過とともに、潤滑剤が払拭されると、真空密着が発生し使用に耐えなくなる。また、潤滑剤が払拭した後も、ある一定期間、真空密着の防止を計るために、摺動面の粗度を下げているが、データにみる通り、僅かな回数で鏡面化してしまい、あまり効果はなかった。

【0034】 ここで、炭素系材料および／または黒鉛系材料の効能を解析する。

【0035】 試験中の現物を分解して清浄乾燥させ、空气中で十数回摺りあわせ、真空密着させたまま水栓に戻すか、清浄乾燥したものを水栓に戻して通水せずに摺動し、真空密着したことを確認後、通水し1～2万サイクル運転の後、再度分解して摺動案内面、摺動面を分離し、付着している水を清浄なガラス板に移し自然乾燥の後、光学顕微鏡により目視すると、黒色の皮膜あるいは微粉と青緑色や茶色の微粒子を数多く確認することが出



来る。

【0036】また、清浄乾燥したものを空气中で摺動を繰り返し、真空密着した2枚を剥離し、目視すると油性性状の黒色の薄膜が観察出来る。これを水で洗い出すようにガラス板に移し、乾燥観察しても黒色の皮膜あるいは微粉と青緑色や茶色の微粒子を確認出来る。

【0037】即ち、空气中ではこれらの物質は容易な摺動を阻害する働きをするが、湯水の中にあつては、逆に潤滑皮膜となり、試験での50～60万サイクルの間殆どトルクの変動を見ない有効な機能を持つことを実証した。

【0038】これらの物資での皮膜は剥離しても水漏れがないよう極めて薄い、有限のものであるが、この試験では、60万サイクルで、8回分解、洗浄しているので、その都度、新しく炭素系微粒子と黒鉛系の劈開粉を摺動案内面、摺動面から剥離、劈開させていることになり、面の粗れを促進させていたことも推定される。もちろん、両面の擦過傷は、両面を摺動するに際し、微粒子が表面をえぐることによって生じたものの方が多いであろうし、これがまた、新しい介在物となって、トルクの安定の役割を担うようになることも推察される。

【0039】また、黒鉛系劈開粉と炭素系微粒子が水流で流され、両面の真空密着を促す時もあり得るが、再度上記過程を経て、正常に復することが確認出来た。このように、一般的な炭素材の摩滅を伴う摩擦抵抗の引き下げ効果とは全く異なり、劈開した黒鉛系微粉と炭素系微粒子により水の薄膜を形成促進させ、水との混合の薄膜の介在させることによる新しい現象の発見を効果的に各種の開閉弁に応用することが出来たものである。

【0040】その潤滑皮膜のメカニズムについて確認のため、空气中で十数回摺動を繰り返し、油性性状の黒色の薄膜の発生を確認し、再度真空密着させた後、数滴の水を滴下させ、摺動を繰り返すと真空密着が解除され、軽く摺動し始めるようになる。通常、アルミナセラミックスはもちろん炭素系材料および／または黒鉛系材料でも清浄な面は撥水性を示し、水は凝集し、水滴になってしまう。アルミナセラミックスの摺動面の間に水を介在させ強く圧迫したまま摺り合わせると、極限にまで薄膜化するか、排斥され潤滑の用をなさなくなる。これに対し、黒鉛系材料の劈開した粉末および／または炭素系材料の微粒子は水の薄膜あるいは水滴と交ぜ合わせ、摺動すると、水の凝集を止め、薄膜化を促進させ、且つ、潤滑に有効な膜厚を保つことが容易に目視、確認出来る。これが、摺動案内面、摺動面に介在し、両面の直接の接触を防ぎ、トルクの上昇を抑える効果をもたらすことが判明した。

【0041】これを更にデータに基づいて説明すれば、60万5千サイクルでの4000g・cmは、シャフト・オーリングの摩滅により、シャフトが測定機に倒れ込み、測定が出来ない状態以外は、摺動案内面、摺動面を

(9)

清浄にし、通水せずに摺り合わせ、真空密着を確認の後測定したものであるが、28万サイクル強までは、大きなトルク上昇を見たが、それ以降については、減少傾向にあり、44万サイクルでは、殆ど真空密着していないことが分かる。これは、真空密着の一番の要因である、油性性状の黒鉛系材料の劈開粉末の元になる黒鉛系皮膜が次第に減少し、全体が黒鉛系皮膜で覆われた初期の密着力程でなくなっているからである。但し、試験後の表面観察によって、水を薄膜化するには必要量と推定出来る皮膜の残存を確認した。

【0042】4万6千、13万6千、18万9千、28万3千の各サイクルでは、大気中では、黒鉛系の劈開した油性性状の薄膜が真空密着を助長し、トルクは大幅に増大したが、通水し、摺動すると、僅かなサイクルで正常な低いトルクに復帰する。

【0043】図15～16は、当試験に用いたものの模式図であり、一軸、同心円での動きであるので、擦過傷も同心円状に発生しているが、特に常時、接触している外周の輪郭部で顕著に発生したことを示している。

【0044】

【効果】上述のように、本発明によるときには、平滑な固定側セラミックス案内板の摺動案内面と平滑な稼動側セラミックス弁の摺動面との何れか一方または双方を炭素系材料からなる下層と黒鉛系の薄膜表層からなる2種の材質で形成し、可動側セラミックス弁を摺動することによって、その表層から黒鉛系微粉を劈開させ、黒鉛系劈開粉によって水の薄膜の形成を促進させることにより、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、両材質との水の薄膜を潤滑皮膜とし特に潤滑剤を塗布することなく、湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独開閉弁が常に、容易に摺動操作が出来る実益を有する。

【0045】さらにまた、本発明によれば、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面との何れか一方または双方を炭素系材料からなる下層と黒鉛系材料の薄膜表層からなる2種の材質で形成し、可動側セラミックス弁を摺動することによって、黒鉛系劈開粉と炭素系微粒子を剥離させ、両材質によって水の薄膜の形成を促進させることにより、可動側セラミックス弁の摺動面と固定側セラミックスの摺動案内面の間に真空密着しないように介在させて、両材質との水の薄膜を潤滑皮膜とし、特に潤滑剤を塗布することなく、湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独開閉弁が常に、容易に摺動操作が出来る実益を有する。

【0046】さらにまた、本発明によれば、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面および／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面を炭素系材料で形成することにより、それらの摺動摩擦により剥離した炭素系微粒子が固定側セラミックス摺動案内板の摺動案内

面と可動側セラミックス弁の摺動面との間に介在して、真空密着を防止し、特に潤滑剤を塗布することなく、湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独開閉弁が常に容易に摺動操作が出来る実益を有する。

【0047】さらにまた、本発明による時には、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面および／または可動側セラミックス弁の平滑な摺動面を炭素系材料と黒鉛系材料で形成し、そのぬれ性を利用して、両面間に水の薄膜を形成させ、両面の直接の接触を防止し、水の薄膜自身を潤滑皮膜とし、特に潤滑剤を塗布することなく、湯、水混合用開閉弁、また、湯、水単独開閉弁が常に容易に摺動操作が出来る実益を有する。

【0048】さらにまた、本発明によれば、固定側セラミックス摺動案内板の平滑な摺動案内面および／または可動側セラミックス弁の平滑な両面を炭素系材料と黒鉛系材料で形成することにより、潤滑剤の使用が排除出来るので、潤滑剤を飲食する恐れを防げる実益を生じる。

【0049】さらにまた、開閉弁の可動側摺動面および／または固定側摺動案内板の摺動案内面を平滑な鏡面の仕上げ研磨加工を施し、炭素系、黒鉛系材料をスパッタリングすることにより、容易に必要な面粗度と平滑面とを得ることが出来、改めて、鏡面研磨の加工を施す必要をなくす実益を有する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1～5】ディスク型混合用開閉弁の1実施例を示すものであって、図1は固定側下部ディスクの平面図、図2は固定側下部ディスクの底面図、図3は可動側上部ディスクの平面図、図4は固定側下部ディスクに可動側上部ディスクを重ね合わせた状態を示す平面図、図5は、図4のA-A線断面図である。

【図6～8】ディスク型混合用開閉弁における他の実施例を示し、図6は固定側下部ディスクの平面図、図7は可動側上部ディスクの平面図、図8は固定側下部ディスクに可動側上部ディスクを重ね合わせた状態を示す縦断側面図である。

【図9】シリンダー型混合開閉弁の縦断側面図である。

【図10】シリンダー型混合用開閉弁における他の実施例を示す横断面図である。

【図11】サーモスタット・エレメントを内蔵するシリンダー型混合用開閉弁の縦断側面図である。

【図12～14】ディスク型単独用開閉弁の1実施例を示すものであって、図12は、可動側上部ディスクの平面図、図13は、固定側下部ディスクの底面図、図14は、固定側下部ディスクに可動側上部ディスクを重ね合わせた状態を示す縦断側面図である。

【図15～17】実験に使用したディスク型単独用開閉弁を示し、図15は可動側上部ディスクの平面図、図16は固定側下部ディスクの底面図、図17は固定側下部ディスクに可動側上部ディスクを重ね合わせた状態を示す縦断側面図である。

#### 【符合の説明】




(1)は固定側下部ディスク、(2a)は摺動案内面、(2b)は摺動面、(3a)(3b)は湯流入口、(4a)(4b)は水流入口、(5a)(5b)は混合水出入口、(6)は段凹部、(8)はパッキン挿入凹部、(9)は混合水出口パッキン挿入凹部、(10)は可動側上部ディスク、(11)は混合室、(12)はシールパッキン本体、(13)は固定側下部ディスクシール、(14)は水栓本体シール、(15)は弁ケース、(16)は外側面パッキン、(17)はシリンダー、(18)は外圧遮断円筒、(19)は溝、(20)はオーリング、(21)は湯水分離オーリング、(22)は摺動案内板、(23)は湯流入口、(24)は水流入口、(25)は水密用オーリング、(26)は摺動案内面、(27)は摺動面、(28)は流出口、(29)はホルダー、(30)は開閉弁、(31)は開口、(32)は開閉用湯流入口、(33)は開閉用水流入口、(34)は混合弁、(35)は混合切り欠き、(36)は作動軸、(37)は混合水出口、(38)はスラストワッシャー、(39)はスリット、(40)は潤滑シール、(41)はオーリング、(42)はサーモスタット・エレメント、(43)は作動缶、(44)はネジ、(45)はネジスライダ、(46)はスプリング、(47)は湯、水流入口、(48)は側面流入口、(49)は湯、水流出口、(50)は作動軸。

【図2】


【図3】

【図4】


【図6】




【図1】




【図5】




【図7】




【図12】




【図8】




【図9】




【図13】




【図14】




【図10】



【図15】




【図16】



(12)


(12)

【圖 11】



開平 4-302781

【圖 17】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**